



TECHNISCHES MERKBLATT Signeo Buntlack Hochglänzend

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Funkelnde Lichtreflexe für Hochglanz-Akzente. Schnell trocknend, gut deckend und ideal zum Sprühen.

EIGENSCHAFTEN:

- leuchtende Farbkraft
- kratz- und splitterfest
- auf Wasserbasis
- sprüh- und streichfertig

Ideal geeignet für:

ANWENDUNG

- für Neu- und Renovierungsanstriche innen und außen wie Möbel, Türen, Fenster usw.

UNTERGRUND

- Holz
- Metall (Eisen, Stahl, Zink)
- lackierbarer Kunststoff
- Putz, Beton, Mauerwerk

So sprühen Sie wie ein Profi:

Vor dem Sprühen: Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen. Verzinkte Oberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger (mit Salmiakgeist-Zusatz) gründlich säubern. Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen (Abbeizen oder Abschleifen). Rohes Holz außen mit Holzschutz-Grundierung, Eisen und Stahl mit Rostschutzgrund auf Wasserbasis, Zink und Kunststoff mit Haftgrund auf Wasserbasis vorbehandeln.

Das Sprühen:

Zum Sprühen mit dem SIGNEO Plug & Spray -Sprühgerät geben Sie 70 ml Wasser hinzu (Füllhöhe siehe Markierung am oberen Dosenrand) und schütteln das Gebinde. Dann direkt unter das SIGNEO Plug & Spray-Sprühgerät schrauben. Gleichmäßig mit ca. 20 cm Abstand sprühen. Weitere Informationen und praktische Anwendungs-Tipps zum Sprühen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres **Sprühgerätes**.

Das Streichen:

Dieser Lack ist gebrauchsfertig für den Anstrich mit einer Lackrolle oder einem Pinsel mit Kunststoffborsten. Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C. Vor dem Anstrich Untergrund leicht anschleifen. Grund- und Deckanstrich mit diesem Lack aufbringen.

Werkzeugempfehlung: SIGNEO Plug & Spray Sprühgerät, Pinsel mit Kunststoffborsten oder Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis

Verarbeitungshinweise:

Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 2 Std.

Übersprühbar*: Nach ca. 12 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:** 100 ml für etwa 1 m²

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylatdispersion, PU-Dispersion, organische/anorganische Pigmente, Siliciumdioxid, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/ Methyl-/ Chlormethyl-Isothiazolinon).

Sonstiges:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/d/2010): 130 g/l – dieses Produkt enthält max. VOC-Gehalt: < 80 g/l
- **Informationen** zu Produkten der Marke **Signeo** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.signeo.de/>
- **Beratungsstelle** für Isothiazolinonallergiker unter Tel.: 0180/5012408. (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).

- **Umweltzeichen:** "Blauer Engel" nach RAL-UZ 12a „weil schadstoffarm“. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- (*) **unter** Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (**) Bei Neuanstrich ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.